

## DATENBLATT / DATASHEET

### Stahlkugeln aus 1.4125 / steel balls out of 1.4125

Andere Materialbezeichnung / other material description:

–X105CrMo17, AISI 440C, Nirostahl, stainless steel

Chemische Analyse Werkstoff 1.4125 gemäß DIN EN 10088-3 /  
Chemical composition material 1.4125 according to DIN EN 10088-3:

	C %	Si %	Mn %	Cr %	Ni %	Mo %	P %	S %	Cu %
min.	0,95	-	-	16,0		0,40	-	-	
max.	1,20	1,00	1,00	18,0		0,80	0,04	0,015	

Qualität / quality:

Gemäß den Normen / according to standard	DIN 5401 rev. 08/2002 ISO 3290 -1 of 15.12.2008 ABMA 10A: 2001 (R2015)
--	--

Eigenschaften / characteristics:

Härte / hardness	HRC 55 - 62 / 570 – 740 HV10 <sup>1)</sup> durchgehärtet / through hardened
Spezifisches Gewicht / specific weight	7,68 g/cm <sup>3</sup>
Magnetische Eigenschaft /magnetic characteristics	magnetisch / magnetic
Korrosionsbeständigkeit / resistance to corrosive attack	rostarm / low rust

<sup>1)</sup> Durch Kaltverfestigung kann die Oberflächenhärte laut Norm höher sein.  
Through strain hardening the surface hardness can be higher according to standard.

Konformitäten / conformities:

Reach	Verordnung / regulation (EG) Nr. 1907/2006
SCIP-Datenbank / SCIP database	Verordnung / regulation (EG) Nr. 1907/2006
RoHS	EU-Richtlinie / directive 2011/65/EU und / and 2012/19/EU (WEEE)
Conflict minerals	Die Richtlinie betrifft uns nicht. Bitte beachten Sie hierzu die Materialzusammensetzung – siehe auch unsere Homepage. The directive doesn't concern us. Please refer to the material compositions – see also our homepage.

Zusätzliche Informationen / additional information:

Weitere Informationen wie unseren Code of Conduct, unsere Qualitätszertifikate etc. finden Sie auf unserer Homepage unter der Rubrik „Kundeninfo“.  
 You can find further information like our code of conduct, our quality certificates, etc. on our homepage under “customer information”.

Lagerung und Verpackung / storage and packaging

Standardverpackung: in Plastikbeutel, trocken / standard packaging: in plastic bag, dry .  
 Lagerung in trockenen, temperierten Räumen / storage in dry, tempered rooms  
 Garantierte Mindestlagerdauer: 12 Monate in ungeöffneter Originalverpackung / guaranteed minimum storage period 12 month in unopened original packaging

Anmerkungen / remarks

weitere Eigenschaften / other properties

martensitisch / martensitic  
 sehr gute mechanische Eigenschaften / very good mechanical properties.

Alle Informationen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.  
 All information is given to the best of our knowledge and conscience, but without guarantee.